

Heraklith A2-C

Többfunkciós, nem éghető
homogén fagyapot tábla

Heraklith®



TERMÉKLEÍRÁS

Ásványi kötőanyagú, nem éghető homogén fagyapot építőlap. Páraáteresztő, tömege miatt megfelelő a hőtároló képessége, továbbá kiváló építésbiológiai tulajdonságokkal rendelkezik.

A Heraklith A2-C táblák a gyártástechnológiai fejlesztéseknek köszönhető homogenebb szálszerkezet miatt látszó felületekként is esztétikus megjelenést nyújtanak (a termékeket festett felülettel javasoljuk alkalmazni).

FELHASZNÁLÁS

Tetőtérbeépítés, egy- és többretegű válaszfalak, bennmaradó zsaluzatok, padlószerkezetek, hanggátló szerkezetek, hangelnyelő burkolatok, átszellőztetett homlokzatok (vakolva, burkolva), tűzbiztonságot javító burkolatok és falszerkezetek.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- nem éghető - A2 - növeli az épület tűzbiztonságát
- esztétikus, dekoratív felület
- jó hőtároló képesség
- kiváló akusztikai jellemzők
- alacsony páradiffúziós ellenállás
- kiváló építésbiológiai tulajdonságok
- ellenáll a mikroorganizmusoknak, rágcsálóknek, nem érzékeny a szennyeződésekre
- kémiaileg semleges, nem lép reakcióba a környezet anyagaival
- könnyen vágható a kívánt méretre és formára
- rendkívül ellenáll a mechanikai igénybevételekkel szemben
- igény szerint átfesthető, RAL színekben rendelhető
- kiváló idő- és időjárásállóság

MÉRETEK, CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEK

Vastagság	mm	15	25	35	50
Fajlagos tömeg	kg/m ²	12,0	14,0	17,0	24,0
Egységcsomag	db/raklap	70	40	29	20
Mennyiség	m ² /raklap	84,0	48,0	34,8	24,0
Hosszúság	mm	2 000 *			
Szélesség	mm	600			
Szállítás: eldobható raklapon, csomagolva, két helyen pántolva (*1000 mm hosszban is rendelhető)					

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Jellemzők	Jelölés	Leírás/Érték				Mért.egység	Szabvány
Tűzvédelmi osztály	-	A2-s1, d0				-	EN 13501-1
Deklarált hővezetési tényező	λ_D	0,070				[W/mK]	EN 13168
Vastagság	d	15	25	35	50	[mm]	
Hővezetési ellenállás deklarált értéke	R_D	0,20	0,35	0,50	0,70	[m ² K/W]	EN 13168
Nyomószilárdság (10%-os összenyomódás)	σ_m	≥ 200				[kPa]	EN 826
Páradiffúziós ellenállási szám	μ	5				-	EN 12086

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukciót és az elektronikus médiában történő tárolást. A dokumentumban bemutatott folyamatok és munkatevékenységek kereskedelmi célú használatát nem engedélyezzük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a dokumentumban található információk, szövegek és ábrák összeállítására, ugyanakkor hiba előfordulása nem zárható ki teljes mértékben. A kiadó és a szerkesztők nem vállalnak jogi vagy egyéb felelősséget bármely helytelen információért és az abból származó következményekért. A kiadó és a szerkesztők hálásan fogadják minden fejlesztési javaslatot és a megtalált hibákra vonatkozó visszajelzéseket.

Knauf Insulation Kft.
 8924 Alsónemesapáti, Ipartelep
 8901 Zalaegerszeg Pf. 303.

Tel.: +36 92 550 900
 Fax: +36 92 550 901
 info.hu@knaufinsulation.com
 www.knaufinsulation.hu